

## Технические характеристики

Класс нагрузки	ГОСТ 58898-2020	23 - 32
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529-2016	2.00
Толщина защитного слоя, мм	ГОСТ 11529-2016	0.40
Общий вес, кг/м <sup>2</sup>	ГОСТ 11529-2016	1.60
Доступные ширины*, м	ГОСТ 11529-2016	2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4
Стандартная намотка, м	ГОСТ 11529-2016	30
Класс пожарной опасности		КМ2
Группа распространения пламени	ГОСТ Р 51032-97	РП1
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402-96	В2
Коэффициент дымообразования	ГОСТ 12.1.044-89	Д2
Показатель токсичности	ГОСТ 12.1.044-89	Т2
Качество воздуха в помещении	СЭЗ	Низкий уровень ЛОС
Шумоизоляция, дБ	EN ISO 4918	16
Сопrotивление скольжению, R	DIN 51130	R9
Остаточная деформация, мм	ГОСТ 11159	≤0.30 мм
Теплоизоляция, м <sup>2</sup> К/Вт	EN ISO 12664	0.0092
Теплопроводность, Вт/мК	EN ISO 10456	0.25 Вт/мК
Срок службы (лет)**	ТУ производителя	15
Срок службы коммерческий (лет)**	ТУ производителя	5

\* - На избранные артикулы коллекций, актуальные ширины уточняйте у менеджеров IVC.

\*\* - Указанный срок службы действителен при соблюдении соответствия покрытия классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.